FICHA TECNICA

PINTURA PISCINAS NEPTUNO

Código : 088

DESCRIPCIÓN

Pintura para el pintado de piscinas de cemento, a base de resina de caucho acrílico.

PROPIEDADES

* Buena resistencia al agua dulce o salada.
* Total resistencia a los agentes de depuración de las piscina.
* Muy buena adherencia sobre superficies de cemento.
* Resiste la alcalinidad de los soportes.
* Buen poder cubriente.
* Rápido secado.
* Evita la formación de moho y algas.

USOS

Exterior
Para el pintado de piscinas de cemento, proporcionando protección y belleza.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Resina de caucho acrílico plastificado.
Pigmentos	Dióxido de Titanio, pigmentos y cargas minerales.
Disolvente	Hidrocarburos aromáticos.
Brillo	Mate.
Color	Azul Mar Egeo
Contenido en sólidos	33 % en volumen ± 1 54 % en peso ± 1
Densidad (g/cc)	1,26 ± 0,02
Viscosidad	90 KU ± 2
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	30 minutos.
Repintado	Después de 8 horas.

La temperatura ambiente y la humedad relativa del aire influyen en el tiempo de secado.

Llenado de la piscina

Dejar transcurrir 8-10 días antes de proceder al llenado.

Rendimiento teórico	8 - 10 m²/ litro.
Espesor de película	100 - 125 micras húmedas. 33 - 41 micras secas.

El rendimiento práctico varía en función del tipo y estado de la superficie, de la absorción del soporte así como del modo de aplicación y del grado de dilución.

CERTIFICACIONES E INFORMES DE ENSAYO

Reacción al fuego	M-1	Norma UNE 23.727

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35ºC
Máxima humedad relativa	85 %
Útiles de Aplicación	Brocha ó Rodillo.
Disolvente	Disolvente Bruguer E-5150
Dilución	No precisa, como máximo diluir al 5%.
Limpieza de útiles	Disolvente Bruguer E-5150

SISTEMA DE APLICACIÓN

Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.

Preparación previa

Las superficies a pintar han de estar secas y limpias mohos, salitre, grasas, cremas bronceadoras, etc.

Piscinas de cemento nuevas

Mantenerlas llenas de agua durante 30 - 45 días para permitir la disolución de las sales de los materiales de construcción.
Lavar con ácido clorhídrico (salfumant) diluido al 10 - 15% y dejar que actúe durante 5 minutos. Aclarar con abundante agua dulce y esperar a que seque.
Aplicar una primera capa con la pintura diluida al 10 - 15% con Disolvente Bruguer E-5150 , posteriormente aplicar una o dos capas del producto sin diluir.

Piscinas viejas no pintadas

Proceder a una limpieza en profundidad para eliminar mohos y suciedad en general con una mezcla de agua y fosfato trisódico en relación 10:1, a continuación enjuagar con agua dulce y proceder como en piscinas nuevas.

Piscinas a repintar

Si la pintura antigua está en buen estado proceder a una limpieza general y en profundidad y aplicar una o dos capas de Bruguer Piscinas.
Si la pintura está en mal estado deberá eliminarse. Aplicar una capa de pintura diluida al 10-15% con Disolvente Bruguer E-5150, posteriormente aplicar una o dos capas del producto sin diluir.

Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial.

OBSERVACIONES

No pintar sobre superficies caldeadas por el sol para evitar la formación de ampollas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad

Consultar etiquetado del envase.
Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Tiempo de almacenaje

36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

AKZO NOBEL

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentran dentro de los standars de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.
EDICIÓN 1/98. La presente edición anula las anteriores.

AENOR ER Empresa Registrada ER-002/1/90

ISO 9001

Akzo Nobel Coatings, S.A. - Avda. Eduard Maristany, 58-90 - 08930 Sant Adrià del Besòs - España - Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal I.R.M. de Barcelona, F.001, T.22.904, H.nº B-45.052, Inscrip.59ª - N.I.F. A-08-218158